

MASTEPOX 2



PÂTE DE COLLAGE EPOXYDIQUE, THIXOTROPE A 2 COMPOSANTS

NATURE

Colle époxydique thixotrope à 2 composants applicable sur support sec ou humide

PROPRIETES

- Excellente adhérence sur tous supports, secs ou légèrement humides.
- Les qualités thixotropes permettent des collages instantanés sans coulures de divers matériaux sans calages ni serrages de manière indéfectible.
- Durcissement sans retrait, étanche à l'eau, bonnes performances mécaniques, résistance jusqu'à 80°C.

CARACTERISTIQUES

ASPECT (après mélange)	Pâte grise
DENSITE	1.82
VISCOSITE	Pâte thixotrope truellable
DPU sur 100 g à 20° C	30 mn
CONDITIONNEMENT	Kit de 5 kg (résine blanc 3 / durcisseur noir 1) Kit de 2 kg (résine blanc 3 / durcisseur noir 1)
DURCISSEUR EFFECTIF	24 H
DELAI PRET A PEINDRE OU A PONCER	De 24 H à 48 H
TEMPERATURE D'UTILISATION	+ 10° C à + 30°C (ambiance et support)
STOCKAGE	Entre 15 et 20°C
CONSERVATION	1 an non mélangé

DESTINATION

- Assemblage d'éléments préfabriqués, dallages et plots, tuyaux en béton, etc…
- Collage de matériaux de même nature ou différents tels que : béton, pierre, brique, métaux, verre, céramique en horizontal ou vertical
- Mise en place et fixation d'ancrages (cadre de portes, fenêtres, machines, poteaux, vis de scellements, etc…)
- Réfection d'épaufrures, de fissures, colmatage de trous
- Etanchement rigide de surfaces à réparer (tuyaux acier, cuves ou réservoirs)

MODE D'EMPLOI

La préparation des supports est déterminante pour la bonne tenue du collage. Les surfaces doivent être propres et saines et de préférence, rugueuses. Enlever toute partie friable ou non adhérente.

Ex. : Sur béton : utiliser **ORLACIM** pour enlever la laitance du ciment
Sur métal neuf : dégraisser avec **SOLVAFOR**
Sur non ferreux : préparer le support avec **DEROCHLANE**

MASTEPOX 2 est à mélanger en totalité, jusqu'à obtention d'une pâte grise homogène au malaxeur électrique.

La mise en œuvre se fait au couteau à enduire, à la truelle ou spatule crantée.

- COLLAGE :
  Les 2 surfaces en contact doivent être enduite avec **MASTEPOX 2**, presser immédiatement les surfaces l'une contre l'autre. Si collage au plafond, besoin d'étayages.
- ANCRAGE :
  On peut utiliser un pistolet à extrusion pour les scellements profonds ou les combler par spatulage.
  Le tirant nettoyé doit être enduit de **MASTEPOX 2**, pressé dans le scellement et étayé durant 24 H.
- JOINTEMENT :
  - Pour les joints rigides, on bourre à la spatule en 1 couche pour des sections < à 3 cm².
  - Pour les plus grands joints en 2 à 3 couches

→ Après durcissement (environ 24/48 heures) **MASTEPOX 2** peut être poncé et recouvert d'un revêtement époxy.

CONSOMMATION

COLLAGE PLEINE SURFACE :	0.5 à 2 kg/m²
COLLAGE PAR POINT :	0.5 à 0.7 kg/m²
ANCRAGE :	1.7 kg/L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

R22 Nocif en cas d'ingestion
R34 Provoque des brûlures
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
CONSEILS DE PRUDENCE
S18 Manipuler et ouvrir avec prudence
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
S36/S37/S39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et visage

Avril 2005
F.D.D.S. : sur demande
AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Il ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE
☏ 04.73.69.41.89 🖷 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr